



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

NOMASTYL®

CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - ХАРАКТЕРИСТИКИ



Cornices in extruded polystyrene (PS) for indoor use
Cornici in polistirolo estruso (PS) per uso all'interno
Molduras de techo en poliestireno extruido (PS) para usar en interiores
Корнизи от екструдиран полистирен (PS) за вътрешно приложение




Waterproof
Resistente all'acqua
Resistente al agua
Водоустойчиви



100% recyclable
100% riciclabile
100% recyclable
100% рециклируеми

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



Material
Materiale
Material
Материал

Extruded polystyrene; fine and closedcell, white, homogeneous foam.
Polistirolo estruso, schiuma omogenea a cellule chiuse
Poliestireno extruido, espuma homogénea, con células delgadas y cerradas, color blanco
Екструдиран полистирен; фина и бяла хомогенна пяна със затворени клетки



Density
Densità
Densidad
Плътноста

≈ 60 kg/m³



Surface hardness
Durezza della superficie
Durezza
Твърдост на повърхността

≈ 35 Shore A DIN 53505/ISO 868



Temperatures resistance
Resistenza a temperatura tra
Resistencia a la temperatura
Температурна устойчивост

Max. + 70°C



VOC

A+ According French regulations
Dopo regolamento francese
Според френски регулации



Water absorption
Assorbimento d'acqua
Водопопиваемост

≈ 1,65 %/Volume c

Suitable for damp rooms (avoid direct contact with water)
La schiuma è riciclabile in conformità alle regole ufficiali locali.
Подходящи за влажни помещения:
(избягвайте директен контакт с вода)



СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ 1



Toxicity
Tossicità
Toxicidad
Токсичност


Non-«toxic» products
Prodotti non tossici
 Producto no tóxico
Нетоксични



Waste treatment
Trattamento dello scarto
Tratamiento de residuos
Обработка на отпадъци

The foam can be recycled in accordance with local official regulations
La schiuma è riciclabile in conformità alle regole ufficiali locali.
 La espuma se puede reciclar de acuerdo con las reglamentaciones oficiales locales.
Могат да се рециклират съгласно местните официални регулации

USE - POSA - USO - УПОТРЕБА



Laying surfaces
Sottofondo
Повърхности

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Sottofondi adatti per la posa : sottofondi di stucco o cartongesso. I sottofondi devono essere puliti, secchi, senza polvere, senza grasso e piani, carteggiare se necessario. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Non posare su sottofondi o muri e pareti umidi. Non forzare l'asciugatura dei muri.

Подходящи повърхности за полагане: вътрешни измазани или с хартиено покритие повърхности, замазки. Повърхностите трябва да са чисти, сухи, без прах, обезмаслени и равни. Неподходящи повърхности като основи са различни финиш покрития, варови мазилки и бои на основата на казеин и глина, както и всякакъв вид вакси. Поставянето върху мокра подложка, при условия на принудително сушене или изключително висока температура трябва да се изключи.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Инструменти

NOMASTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw
Sega NOMASTYL® e attrezzo da taglio NOËL & MARQUET
 NOMASTYL® sierra y cortaingletes NOËL & MARQUET o sierra circular
NOMASTYL® трион и NOËL & MARQUET кутия или циркуляр



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Температура при монтаж

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation
 (T: +18°C to 22°C - r.F.: 45% to 65%)

Tenere le cornici 24 ore ad una temperatura d'ambiente (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%).

Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la instalación. (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)

Съхранявайте профилите на стайна температура 24 часа преди монтаж (T: от +18°C до 22°C - вл.: от 45% до 65%)



Finishes
Finitura
Acabado
Покритие

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

Vernici senza solventi (esempio.: vernici a dispersione o acrilici, etc.) Consigliamo di fare un test. Rispettare i consigli specifici dei produttori delle vernici. Non utilizzare vernici a base di silicati, resine di silicone o una miscela di questi.

Pinturas sin disolventes (p. Ej., Pinturas de dispersión, lacas acrílicas, ...). Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de emulsión de resina de silicona y sus mezclas. Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la colocación.

Бои без разтворители (например дисперсни бои, акрилни лакове и др.). Препоръчва се тестово покритие. Спазвайте спецификациите на производителя на боята. Не трябва да се използват варови бои, силикатни бои, емулсионни бои със силиконова смола и техните смеси.



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Условия на съхранение

Required storage temperature +10°C < +25°C. Relative humidity 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity. Protect from frost.

Temperatura richiesta per il magazzino +10°C < +25°C. Umidità relativa 45% a 65% - Piano e protetto dal sole e dall'umidità. Proteggere dal gelo

Temperatura de almacenamiento requerida: +10°C < +25°C - Humedad relativa: 45% a 65% - Almacenar la mercancía plana, fuera de la luz solar directa y sin humedad. Proteger del hielo.

Необходима температура на съхранение + 10 ° C < + 25 ° C. Относителна влажност от 45% до 65%. Равнинна повърхност, защитена от атмосферни влияния, слънце и влага. Пазете от замръзване.



СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ

GLUES - ADESIVI - ADHESIVOS - ЛЕПИЛА

	Glue Colla Adhesivo Лепило	Coving edges and joints Per Giunti Ingletes y junt Покриващи ръбове и фуги	Filler Riempimento Relleno Пълнител
	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS
CORNICES – CORNICI – MOLDURAS – КОРНИЗИ	•	•	•

Width of joints: 3 mm

The installation instructions must be followed.

Cleaning products

ADEFIX®: Water

After drying: Mechanically

Lasciare 3 mm di spazio nei giunti

Rispettare rigorosamente le istruzioni di posa

Prodotti per pulire:

ADEFIX®: acqua

Se indurito : meccanicamente

Ancho de junta: 3 mm

Las instrucciones de instalación deben respetarse.

Productos de limpieza:

ADEFIX®: agua

Después de endurecer: mecánicamente

Ширина на фугата: 3 mm

Следвайте инструкцията за монтаж.

Почистващи продукти:

ADEFIX®: вода

След изсъхване: Механично

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES – ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

Gli elementi sono solo decorativi escludendo qualsiasi funzione strutturale, non sono realizzati per sopportare pesi e dovrebbero essere isolati con giunti flessibili adatti per resistere a pressione o movimenti.

Le proprietà fisiche dei prodotti e dei sottofondi causano dei coefficienti di espansione naturale differenti e fanno sì che il giunto e la colla si muovono in tal modo che si potrebbe vedere il giunto. Questo fatto non può essere un motivo di reclamo.

Trattare con cura. Pressione eccessiva può danneggiare il prodotto o può provocare lo distacco e provocare la caduta di pezzettini.

Le dimensioni dei nostri prodotti sono soggette a delle tolleranze di produzione nell'altezza e nella larghezza di circa 5 %, e nella lunghezza di circa 5 mm.

Los elementos, destinados al uso interior, son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen ,si esto sucede la junta se puede volver a disimular,pero si esto sucede no constituye motivo de queja.

Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura ± 5 %, longitud ± 5 mm.

Елементите са строго декоративни, с изключване на каквато и да е структурна функция; те не са проектирани да издържат на товари и трябва да бъдат изолирани чрез гъвкави съединения от елементи, които могат да пренасят напрежения или движения. Физическите свойства на продуктите и повърхностите за полагане причиняват различни естествени коефициенти на разширение, което може да предизвика движение на фугата и лепилото, така че фугата да се вижда. Този факт не представлява основание за оплакване. Трябва да се работи внимателно.

Прекомерният натиск може да повреди продукта или да го счупи, което може да доведе до поява на отломки. Размерите на нашите продукти са предмет на производствени толеранси от ± 5 % височина и ширина, ± 5 мм дължина.



This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi.

Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserva dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.

Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Този технически информационен лист е изготвен в съответствие с текущото състояние на нашите познания. Запазваме си правото да правим промени без предизвестие. Без писмено съгласие за обратното, нашите проучвания, описания, бележки, съвети или други технически документи относно функционалността, поведението или експлоатационните качества на стоките се предоставят като индикация само според обичайната употреба на стоките при нормални условия на приложение, употреба и климат (умерени европейски региони), или тези, посочени ни от клиентите в писмен вид. С изключение на наличието на измама или груба небрежност от наша страна, тези проучвания, препоръки и други технически документи не ангажират нашата отговорност. Отговорност на клиента е да провери дали са подходящи за предвидената употреба.

